

DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug med den unikke Extreme-teknologi.



Egenskaber og fordele

Extreme-teknologi giver overlegen beskyttelse og ekstrem farveholdbarhed, som holder længst. Malingen er vandafvisende og selvrensende – regnsikker ned til 90 minutter. Giver et varigt, smukt hus. Produktet giver overfladen et supermat, eksklusivt udseende, som giver en unik farveoplevelse. Indeholder filmkonserverende midler, der forebygger vækst af overfladeskimmel i malingsfilmen.

Anvendelsesområde

Anvendes i system med **VISIR Oljegrunding**. Anbefales udendørs på nyt, grundet træværk samt på tidligere laseret, træbeskyttet eller malet underlag udendørs.



Oppbevares frostfritt



Vann/JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Toning

Baser kan kun anvendes, når de er tonet. Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.

Glansgrad

Helmat 3

Generisk type

En unik formulering med specialakryl og alkyd.

Tørstofindhold efter volumen

39 ± 2 volumen%

Litervægt

1.27 - 1.12 (A-base / C-base)

pH værdi

8.2 til 8.8

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 75 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Afrund skarpe kanter.

Endetræ/snitflader mættes ekstra godt, 3-4 strøg vådt-i-vådt. Lav prøveopstrøg.

Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier.

Omrøres godt både før og under arbejdet.

Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Linolieholdigt/olieholdigt underlag kan give blæredannelse og afskalning. Sol på halvtør behandling kan give skintørring og solblærer. Malebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre og fra forskellige tonesystemer kan give nuanceforskelle i farven. Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt. Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Må ikke fortyndes. Tilsæt ikke fremmede olier.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	6 – 8	125 – 167	49 – 65
Anbefalet, høvlet træværk:	8 – 12	83 – 125	32 – 49

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C. Må ikke påføres i direkte sollys.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Produktet indeholder effektive midler mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen. Ved ugunstige forhold for optørring og udhærdning kan der dannes en usynlig, gul forbindelse i overfladen. Dette er et fænomen i overfladen, som vil forsvinde efter nogen tid ved eksponering for lys og UV stråler. Fænomenet påvirker ikke produktets effekt mod overfladeskimmel eller vil på anden måde heller ikke forringe produktets kvalitet og holdbarhed.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation. Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	15°C	5°C
Overfladetemperatur	23 °C	15°C	5°C

Støvtør	0,5 time(r)	1 time(r)	1,5 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)	3 time(r)	6 time(r)

TØRKETID/ TØRRETID/ DRYING TIME	Støvtørr/Dammtørr/ Dust dry	0t (h)	0,5t (h)	1t (h)	1,5t (h)	
		+23 °C	+15 °C	+5 °C		Ved ca. 50 % luftfugtighed/ luftfugtighed
	Overmalbar/Intervall mellan strykningar/ Dry to recoat	0t (h)	2t (h)	3t (h)	6t (h)	At approx. 50% moisture
		+23 °C	+15 °C	+5 °C		

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning.

Underlag	Behandling
Nyt træværk:	Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens og afrensnes med stålcardæsk. Bart, friskt træværk påføres 1 x VISIR Oljegrunding pigmentert . VISIR Oljegrunding klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: Nyt, høvlet træværk: 3 strøg DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt . Nyt, uhøvlet træværk: 2 strøg DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt .
Tidligere behandlet træværk:	Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens . Læs brugervejledning. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålcardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag matteres mekanisk. Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med VISIR Oljegrunding . VISIR Oljegrunding klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: 2 strøg DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt .
Fabriksgrundet træværk:	Skal behandles inden for 1 måned. Påfør VISIR Oljegrunding pigmentert på endetræ/snitflader. Mættes ekstra godt, 3-4 strøg vådt-i-vådt. VISIR Oljegrunding klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Topstrøg: Nyt, høvlet træværk: 3 strøg DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt . Nyt, uhøvlet træværk: 2 strøg DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt .

Yderligere oplysninger

Produktet bør omrystes inden udlevering fra butik.

Vedligeholdelse

Rengør træværket med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ved behov.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdsregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4459100

Sikkerhedsregler

00-3

1993

Indeklima/Emission

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.