

# JOTUN Hæftegrunder Universal

## JOTUN Heftgrunning Universal

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar, meget lugtsvag, hvid akrylgrunding til indendørs brug.



#### Egenskaber og fordele

Nem at stryge, tørrer meget hurtigt. Nem at slibe.  
Produktet har god vedhæftning og fylde. Giver et godt underlag for overmaling.

#### Anvendelsesområde

Anvendes indendørs på underlag, hvor vedhæftning for malingen kan være vanskelig, fx tidligere malet træværk og andre blanke, malede underlag. Giver et godt underlag for spartling. Produktet kan ikke anvendes på vægspartel og på spartel til samlinger eller andre sugende overflader.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar  
Overmålningsbar

Vann/JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Toning</b>	Indtil 10% med <b>Jotun Multicolor</b> tonepasta.
<b>Kulører</b>	Hvid. Kan tones i A-base recepter i <b>Jotun Multicolor</b> til tilnærmede lyse farver.
<b>Glansgrad</b>	4 mat
<b>Generisk type</b>	Akryl.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	36 ± 2 volumen% ca.
<b>Litervægt</b>	1.44
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet indeholder max 15 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Produktet er klar til brug. Omrøres godt før brug.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Påføres fyldigt og ensartet. Arbejd hurtigt og undgå at male tilbage i halvtør maling.

Karme, lister og andre mindre detaljer af træ behandles bedst med en pensel.

Større flader som fyldninger i døre etc. kan med fordel rulles og eventuelt fordrives med pensel, hvis man ønsker et glattere udseende end det en rulle normalt giver.

### Vejledende data for airless spray

**Sprøjtedyse** 0.20–0.36 mm (0.008–0.014")

**Sprøjtevinkel** 50–80°

**Dysetryk** 15 MPa (150 kg/cm<sup>2</sup>)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	8 – 10	100 – 125	36 – 45

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

**Relativ Fugtighed (R.F.)** 50%

**Lufttemperatur** 23 °C

**Overfladetemperatur** 23 °C

**Berøringstør** 1 time(r)

**Kan overmales efter** 2 time(r)

## Brugsanvisning

Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med <b>JOTUN Specialvask Før Maling</b> (1:20). Alle underlag slibes matte og afstøves.
Grunding:	1 x <b>JOTUN Hæftegrunder Universal</b> . Underlag med farve for gennemslag fra knaster, gulnet træværk osv. grundet med <b>JOTUN Knast- og Spærregrunder</b> .
Topstrøg:	Overmales med Jotuns anbefalede interiørprodukter.

## Vedligeholdelse

Skal overmales i løbet af kort tid. Derfor ingen behov for rengøring/vedligeholdelse.

## Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

## Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Klasse B iht. Bedømmingskriterier 6.0 for SundaHus (2013)
- Svanemærket (2096 0002)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC indhold for primers water based (max. 30 g/L) (EU Directive 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.