

LADY Supreme Finish Silkemat 15

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar oliemaling til indendørs træværk.



Egenskaber og fordele

Giver en ensartet, slidstærk og glat overflade med et elegant, silkemat udseende. Lugtsvag.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor . Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	15 silkemat



Generisk type	Vandfortyndbar polyurethanmodificeret oliemaling.
Tørstofindhold efter volumen	33 ± 2 volumen%
Litervægt	1.1 - 1.3
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling kan gulne over tid.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.20–0.36 mm (0.008–0.014")
Sprøjtevinkel	50–80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	33 – 41

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	2 time(r)
Kan overmales efter	6 time(r)
Klar til brug	24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Ubehandlet gulnet panel:	Rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ , 1:10. Slibes let og afstøves.
Tidligere malet træværk:	Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling . Brug handsker. Slib let med slibepapir.
MDF og hårde, glatte overflader:	Slibes mat og afstøves.

Grundning

Underlag	Behandling
Umalet træværk:	1–2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder.
MDF og hårde, glatte overflader:	1 x JOTUN Hæftegrunder Universal.

Topstrøg

2 x **LADY Supreme Finish Silkemat 15**. En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat.

Rengøring

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.



Produktet tilfredsstillende BREEAM® NOR HEA 02.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Svanemærket (2096 0002)

BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC indhold for Interior/exterior water based, trim and cladding paints for woods and metal (EU Direktiv 2004/42/CE) og krav til emission (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Skandinavien.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Yderligere oplysninger: Certifikater og godkendelser kan udleveres ved forespørgsel.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.